

FICHE TECHNIQUE

PARQUETS SEMI-MASSIFS BÂTON ROMPU

OK FINI

Spécifications du produit

DAVID

Essence	Chêne – Quercus Mongolica – Sélection ABC
Dimensions	Longueur 610 mm (+/- 0.1 %) Largeur 122 mm (+/- 0.5 mm) Epaisseur 15 mm (+/- 0.15 mm) Couche d'usure 4 mm (+/- 0.5 mm)
Conditionnement + Poids	16 lames / emballage = +/-1,191 m ² - poids +/- 8,93 kg par boîte Maximum 76,224 m ² par palette - poids +/- 571,52 kg 64 boîtes / palette
Composition	Contrecollées 3 couches - profilés click Couche supérieure = chêne Couche centrale = pin ou peuplier Contrebalancement = pin ou peuplier
Chanfreins	Micro-chanfreins sur les 4 côtés
Sélection	RU - A
Finition Installation	<ul style="list-style-type: none">• Parquet verni blanchi mat• Pose avec colle au sol
Entretien	voir aussi les instructions de pose dans les cartons Après la pose le parquet verni doit être enduit d'un polish Lisez attentivement les instructions du fabricant de ce polish Un entretien régulier est conseillé - voir nos instructions de pose
Traitement	Poncé , mastiqué (si nécessaire en fonction de la finition et la sélection)
Taux d'humidité	- 6 à 8 % (+/- 2 %) Application en milieu sec avec une humidité relative de +/- 55% (+/- 10 %) et une température de +/- 20 ° C (+/- 4 ° C) Si posé sur du chauffage au sol , que sur système avec de l'eau garantie . très important , la T° max du chauffage à 28° C et température maximale mesuré au sol 25° C
Norme CE	Base = Norme Européenne EN 14342 : 2013 Formaldehyde = E1 Réaction au feu = Dfl S1 Emmission dans l'air = A+